

## TECHNISCHE FICHE

# Aquafix project 2K



5L 0,5L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40  
fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be

### PRODUCTBESCHRIJVING

Innovatieve 2K-watergebaseerde, niet brandbare, reukarme, transparante universeelvernis op PU-basis voor het milieuvriendelijk afwerken van houten vloeren of meubelen voor binnengebruik. Speciaal voor parket die zwaar belast worden. Anti-slip eigenschappen. Zeer goeie vloei. Extreem lichtecht, die de natuurlijke kleur van het hout niet verandert.

### TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT	1,05
VISCOSITEIT	20 sec DIN 4 + verharder 38 sec DIN 4
VASTE STOFGEHALTE	± 35%
GLANSGRAAD	semi-mat en ultra mat
ETIKETTERING	zie bijhorende veiligheidsfiche

### KWALITEITSNORMEN

- NMP-vrij
- vrij van formaldehyde en aromaten
- DIN 53160 (zweet- en speekseltest)
- DIN 68861 T4 (Kras weerstand)
- DIN 68861 T B,C (Chemische weerstand)
- DIN 71-3 (kinderspeelgoed test)
- ÖNORM C2354 T1 A,B,C

### AANWENDING

In bijzonder voor mechanisch hoogbelaste oppervlaktes zoals multifunctionele hallen, winkels, restaurants, hotels...

### VOORBEHANDELING

Ondergrond: massief hout, gefineerd hout en kurk. De ondergrond dient geschuurd te worden met korrel 120-150 en nadien moet men het schuurstof verwijderen. Indien een mindere opruwing gewenst wordt, eerst het hout benatten, laten drogen en terug opschuren.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Aquafix Project 2K zowel als grond- en toplaag gebruiken. Voor gebruik de vernis goed mengen met de Verharder Project in een verhouding 10 op 1. Vijftien minuten laten rusten vooraleer te gebruiken. De potlife is 3 uur, nadien is het product niet meer te gebruiken. Aquafix Project 2K kan met een borstel of kwast aangebracht worden in 2 of 3 lagen. Als eerste laag kan de Aquafix Sealer gebruikt worden om een betere aankleuring te verkrijgen of voor kritische parketten.



### DROOGTIJD

Eerste laag: ongeveer 100 g/m<sup>2</sup> aanbrengen en 2 à 3 uren laten drogen. Tweede laag: 100 à 130 g/m<sup>2</sup> aanbrengen en 5 à 6 uren laten drogen. Tussenschuren met korrel 150-180. Derde laag: 100 à 130 g/m<sup>2</sup> aanbrengen en 5 à 6 uren laten drogen. Uiteindelijke hardheid na 8 à 10 dagen! De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid die opgebracht wordt, de temperatuur, de luchtvochtigheid en de ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid benadelen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd ingekort.

# Aquafix project 2K



5L 0,5L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare

België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be



### UITSTRIJKVERMOGEN

Bij het rollen: 10-12 m<sup>2</sup>/l. Niet verdunnen, wel mengen met de verharder.

### NABEHANDELING

Regelmatig onderhouden met Hard Floor Fresh Ciranova®. Hard Floor Polish Ciranova® als periodiek onderhoud. Hard Floor Cleaner Ciranova® wordt gebruikt bij zwaar vervuilde vloeren.

### PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid:

- Aquafix Project 2K: 18 maanden in originele verpakking
- Verharder Project: 6 maanden

### BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Steeds alle materiaal na gebruik onmiddellijk met water reinigen. Aquafix Project 2K is niet vorstbestendig! Daarom steeds boven de 5°C stockeren en vervoeren. Sommige waterkleuren kunnen na gebruik uitbloeden, steeds eerst een proefkleuring maken.

Watergedragen lak vertoont snel velvorming bij contact met de lucht, indien nodig vooraf filteren.

Opgelet: dit product mag niet in de riolering gegoten worden.