

# Aquafix sealer



5L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

### Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare  
België  
tel. +32 (0) 51 30 11 40  
fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be

### PRODUCTBESCHRIJVING

Goed vullende, watergedragen één-komponent primer, voor rolapplicatie. Algemene grondlaag voor parket om verder af te werken met Aquafix systemen.

### TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT	1,05
VISCOSITEIT	30" (DIN 4 mm/20°C)
VASTE STOFGEHALTE	35%
ETIKETTERING	zie bijhorende veiligheidsfiche
CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010 EN ARBO WETGEVING (NL)	

### AANWENDING

Omwille van haar elasticiteit, geschikt voor moeilijke houtsoorten, voor parket geplaatst op vloerverwarming, vloertegels... Minimaliseert het opruwen van de vezel. Voorkomt uitbloeden van tannine (bv bij eik).

### VOORBEHANDELING

Ondergrond: massief hout, gefineerd hout en kurk. Eerst het hout voorschuren, eindigend met korrel 120-150 en nadien schuurstof verwijderen. Hoe fijner geschuurd, hoe minder opruwing. Indien een mindere opruwing gewenst wordt, eerst het hout benatten, laten drogen en dan eerst opschuren.

### GEBRUIKSAANWIJZING

Aquafix Sealer goed schudden voor gebruik. Rijkelijk aanbrengen met een rol, ca. 100g/m<sup>2</sup>. De primer kan overlakt worden met Aquafix Mono, Aquafix Magic en Aquafix Project 2K zonder tussenschuren. Aan te raden is het product niet op de grond te gieten, maar rechtstreeks uit de verpakking te gebruiken. Niet gebruiken bij temperatuur onder de 15°C.



### DROOGTIJD

Droog na 2 à 3 uur. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de hoeveelheid die opgebracht wordt, temperatuur, luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen en hoge luchtvochtigheid benadelen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd bevorderd.



### UITSTRIJKVERMOGEN

Bij het rollen: 10 -12 m<sup>2</sup>/l.

### PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 18 maanden in originele gesloten verpakking. Gevarenklasse VbF: geen. Gevarenklasse GGVS/E: geen.

### BIJZONDERE MELDINGEN

Alleen roestvrije materialen gebruiken. Steeds alle materiaal na gebruik onmiddellijk met water reinigen. Aquafix Sealer is niet vorstbestendig en dient boven de 5° C gestockeerd en vervoerd te worden. Sommige waterkleuren kunnen na gebruik opbloeden, steeds eerst een proefkleuring maken. Watergedragen lak vertoont snel velvorming bij contact met de lucht, indien nodig vooraf filteren. Opgelet: dit product mag niet in riolering gegoten worden.