

# AQUAPAD

## PRODUCTBESCHRIJVING

Ciranova Aquapad is een watergedragen houtkleursel voor het aankleuren van alle houtsoorten voor binnengebruik. Aquapad geeft het hout een gelijkmatig uitzicht en doet de houtnerf tot zijn recht komen. Door zijn speciale samenstelling en het gebruiksgemak is de Aquapad uitermate geschikt voor het kleuren van grote oppervlaktes zoals parket.

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>KLEUR</b>	<b>BESCHIKBAAR IN 16 KLEUREN</b>
<b>VASTE STOFGEHALTE</b>	<b>AFHANKELIJK VAN HET KLEUR</b>
<b>DENSITEIT</b>	<b>AFHANKELIJK VAN HET KLEUR</b>
<b>VISCOSITEIT</b>	<b>+/- 11" DIN 4 BIJ 20°C</b>

## VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met schuurpapier korrel 120 tot 150. Na het schuren dient men het schuurstof zorgvuldig te verwijderen.

## GEBRUIKSAANWIJZING

**VOOR GEBRUIK GOED OPROEREN.** Het is aangeraden om de gekozen kleur eerst te testen alvorens de volledige oppervlakte te behandelen. Tijdens het gebruik dient men de Aquapad regelmatig op te roeren.

Voor afwerking met een vernis (Aquafix gamma) kan men een verharder toevoegen (In de zomer: 5% verharder - in de winter 10% verharder) of dient men de Aquapad eerst te fixeren met een Hardwaxoil Magic of Full Solid (Kleurloos, Naturel of Naturel wit).

Indien men de verharder toevoegt dient men rekening te houden met een potlife van +/- 3 uur. Het is aangeraden om enkel tussen te schuren na het aanbrengen van de eerste beschermlaag. Indien men gaat tussenschuren na het aanbrengen van de Aquapad bestaat het risico op kleurverschil.

Aquapad kan men rechtstreeks aanbrengen met een boenmachine. Indien men Aquapad eerst aanbrengt met een rol of borstel dient men te egaliseren met een boenmachine (witte of beige pad). Gebruikte pads mogen niet op de vloer blijven liggen om kleurverschillen te voorkomen.



**5L** **1L**

Ciranova<sup>®</sup> producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48  
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be



## DROOGTIJD

- Droog na +/- 3 à 4 uur



## UITSTRIJKVERMOGEN

10 - 15 m<sup>2</sup>/liter afhankelijk van de houtsoort.

## NABEHANDELING

Na droging moet de Aquapad beschermd worden met een Hardwaxoil, parketwas of watergedragen vernis (enkel wanneer de harder werd gebruikt)

## PRODUCTINFORMATIE

Alle kleuren zijn onderling mengbaar en kunnen verdund worden met water. Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

## BIJZONDERE MELDINGEN

Aquapad is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C gebruiken en vervoeren. Geen materialen gebruiken die kunnen roesten. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd eerst eens te testen!