

TECHNISCHE FICHE

HARDWAXOIL MAGIC

PRODUCTBESCHRIJVING

Gemodificeerde parketolie met een uitstekende slijtvastheid. Goede vulling, natuurlijke kleur, goede chemische en mechanische weerstand. Zeer mat en glimpt niet op. De bestendigheid kan nog verbeterd worden door toevoeging van een 5% harder UA (optioneel).

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT **35 - 45 sec. (Din 4mm/20°C)**

VASTE STOFFEN **+/- 51 % in gewicht**

DENSITEIT **+/- 0.91 kg/l**

GLANSGRAAD **mat**

KLEUR

Standaard: naturel, naturel wit, wit, extra wit, grijs, oud grijs, gerookte eik, zwart.

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010



5L 1L

AANWENDING

Bijzonder geschikt voor het inoliën van parket of houten vloeren. Bezorgt uw parket een rustiek uitzicht en laat zich gemakkelijk herstellen. Het is aan te raden dunne lagen te zetten. Meerdere lagen verhogen de glansgraad.

VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met korrel 100-120 en het schuurstof zorgvuldig verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed schudden en oproeren. Men kan de HARDWAXOIL MAGIC aanwenden met kwast, vod of spons en nadien dient men de overtollige olie weg te vegen.

HARDWAXOIL MAGIC kan men ook in boenen met een beige of witte pad. Voor hard hout zijn 2 lagen vereist, in geval van zacht hout raden we toch 3 lagen aan. Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moeten de technische mensen van Ciranova® geraadpleegd worden.



DROOGTIJD

Overschilderbaar na 12 uur. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen verlengen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.



UITSTRIJKVERMOGEN

30 - 35m²/liter en dit per aangebrachte laag.

NABEHANDELING

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova® aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova®. Bij zware vervuiling dient er eerst intensiefreiniger Ciranova® gebruikt te worden.

OPGELET: De Hardwaxoil is pas volledig uitgehard na +/- 2 weken. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 2 jaar in originele en goed gesloten verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte voddens en pads onderdompelen in water. Wij raden aan de Hardwaxoil Magic Naturel te gebruiken als eindlaag op de aangekleurde Hardwaxoils. Hardwaxoil Magic Naturel en Naturel wit kunnen gebruikt worden als fixeerlaag op watergedragen beitsen om daarna te kunnen lakken.

Kleurolieën moeten steeds getest worden alvorens het volledige oppervlak te behandelen.

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be