

PARKET KIT



Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

PRODUCTBESCHRIJVING

Een hoogwaardige, plast-elastische, één component voegkit op basis van een acrylaatdispersie. Is overschilderbaar indien voldoende uitgehard. Kan gebruikt worden op alle poreuze ondergronden zoals steen, beton, hout, enz. Toegepast voor voegen tussen plinten, ramen, muren, deuren, vensterbanken... Geschikt voor voegen met geringe beweging (max. 15%).

TECHNISCHE GEGEVENS

NIET-UITGEHARDE KIT

AARD VAN DE KIT	Acrylaten
UITHARDSYSTEEM	Verdampen van water
VELVORMING	70 min (23°C et 50% R.V.)
UITHARDINGSSNELHEID	0,5mm/24u (23°C et 50% R.V.)
DENSITEIT	1,68 g/ml (ISO 1183)

UITGEHARDE KIT

SHORE A HARDHEID	15 (ISO 868)
ELASTISCH HERSTELVERMOGEN	< 50 % (ISO 7389)
MAXIMAAL TOELAATBARE VERVORMING	12,5%
MODULUS BIJ 100% REK	0,08 N/mm ² (ISO 8340)
% REK BIJ BREUK	> 250% (ISO 8339)
TEMPERATUURBESTENDIGHEID	-30°C ► +100°C

VOORBEHANDELING

De oppervlakken dienen droog en zuiver te zijn, indien nodig ontvetten met brandalcohol of ethanol. Eventueel onze technische dienst raadplegen.

PRIMER

Parket Kit Ciranova® bezit een zeer goede hechting op zuivere en droge ondergronden. Als hechtprimer kan een deel Parket Kit verdund worden met 2 delen water.

AFWERKING

Gladstrijken met zeepoplossing (voor de huidvorming)

REINIGING GEREEDSCHAP

Met water vóór opdrogen. Mechanisch na opdrogen.

VERWERKINGSTEMPERATUUR

Van +5° C tot +40° C.

KLEUREN

Wit, esdoorn, eik, midden eik, grijs, rood hout.

BEPERKINGEN

Mag niet gebruikt worden voor voegen die bestendig aan water blootgesteld zijn. Hiervoor dient Parket Kit Ciranova® te worden overschilderd. Beschermen tegen vorst. Kan niet gebruikt worden als beglazingskit. Niet verwerken bij gevaar voor regen en vorst.

PARKET KIT



VERPAKKING

25 kokers van 310ml/doos

HOUDBAARHEID

Min. 12 maanden in de ongeopende verpakking op een droge en koele plaats. Beschermen tegen vorst.

AANBRENGEN

Hardt uit door verdampen van water. Gedurende de eerste dagen van de uitharding, is slechts een maximale beweging van 5% toegelaten.

VEILIGHEID

Het toepassen moet gebeuren in goed geventileerde lokalen. De dampen mogen niet ingeademd worden gedurende lange periodes of in hoge concentraties. Langdurig contact met de huid voorkomen. Indien contact met de ogen, overvloedig spoelen met water of dokter raadplegen. Direct contact met levensmiddelen vermijden zolang de Parquet Kit niet uitgehard is. Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN

Société National du Joint Français | SNJF façade Code 75
classe 12,5 P

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel. +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be