



5L

1L

TECHNISCHE FICHE

VINTAGE 'S'

Voor Vintage colors & Vintage 'F' gelieve de respectievelijke technische fiches te raadplegen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Ciranova Vintage S is een watergedragen reactiebeits om eiken een gerookte uitstraling te geven. Vintage S reageert met het tannine in het hout.

TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT 1,1 KG/L

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010

VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met korrel 100 tot 120. Na het schuren dient men het schuurstof zorgvuldig te verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

VOOR GEBRUIK GOED OPROEREN. Het is aangeraden om de gekozen kleur eerst te testen alvorens de volledige oppervlakte te behandelen.

Breng de Vintage S royaal aan met een loogbestendige borstel of rol in de richting van de houtnerf. Nadien dient men de Vintage S te egaliseren met een droge borstel of doek. Laat het oppervlak drogen en was het product nadien uit met zuiver water.



DROOGTIJD

- Droog na +/- 12 uur



UITSTRIJKVERMOGEN

+/- 12 -15 m²/liter

NABEHANDELING

Na het drogen dient men de opstaande vezel te verwijderen door de oppervlakte met een witte of beige pad op te wrijven.

Nadien dient men de oppervlakte stofvrij te maken en kan men de Vintage S afwerken met een Hardwaxoil uit het Ciranova gamma. Voor afwerking met een vernis (Aquafix gamma) dient men de Vintage eerst te fixeren met een Hardwaxoil Magic of Hardwaxoil Full Solid (Kleurloos, Naturel of Naturel wit).

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 1 jaar in gesloten originele verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Vintage S is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C gebruiken en vervoeren. Het product is corrosief. Geen materialen gebruiken die kunnen roesten. Het gebruik van handschoenen en veiligheidsbril is noodzakelijk. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd eerst eens te testen!

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be