

# KALKPASTA 5393

## PRODUCTBESCHRIJVING

Gebruiksklare pasta om hout met open porie te ceruseren.

## TECHNISCHE GEGEVENS

DENSITEIT	1,6
VASTE STOF GEHALTE	60%
KLEUR	ECRU

## VOORBEHANDELING

In het bijzonder voor open porie hout zoals eik, es of olm. Het is vooraf aangeraden het massief of gefineerd hout eerst uit te borstelen met behulp van een staal- of nylonborstel. Het hout schuren met korrel 150.

## GEBRUIKSAANWIJZING

De pasta insmeren met een borstel. Enkele minuten laten drogen en nadien de pasta afvegen met een droge doek tot een gelijkmatig uitzicht bereikt wordt.



## DROOGTIJD

Stofdroog na 1 uur bij 20°. schuurbaar na 2 uur. af te lakken na 4 uur.

## NABEHANDELING

Na volledige droging kan het hout met was behandeld worden. Voor afwerking met olie of lak gelieve de technische dienst Ciranova te contacteren.

## PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid: 6 maanden in gesloten verpakking

## BIJZONDERE MELDINGEN

Dit product is volledig milieuvriendelijk.



1L

5L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

## PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare  
tel +32 (0) 51 30 11 40  
fax +32 (0) 51 31 26 48  
ciranova@ciranova.be  
www.ciranova.be