

- Snel drogend
- Slijtvast
- Chemicaliën bestendig
- Verkrijgbaar in 3 glansgraden
- Zeer geschikt voor het aflakken van met Frencken Waterbeits ingeleerde ondergronden
- 24 maanden houdbaar

PRODUCT

Zeer slijtvaste lak speciaal ontwikkeld voor houten parketvloeren en traptreden. Diaglass haalt de natuurlijke houttint mooi op, droogt snel en is bestand tegen huishoudelijke chemicaliën. Diaglass is verkrijgbaar in 3 verschillende glansgraden (mat, satijn en briljant).

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: polyurethaan-alkydhars in oplosmiddelen
Vaste stofgehalte	: ca. 50%
Soortelijk gewicht	: ca. 0,9 g/cm ³
Viscositeit	: ca. 350 mPa·s
Min. verwerkingstemperatuur	: 10 °C
Kleur nat	: transparant blank
Kleur droog	: transparant blank
Geur	: milde oplosmiddelgeur
Aantal componenten	: 1
Vochtbestendigheid	: goed
Temperatuurbestendigheid	: tot ca. 80 °C
Stofdroog na	: ca. 2 uur
Overlakbaar na	: ca. 24 uur
Glansgraad	: briljant, satijn en mat
Verbruik eerste laag	: ca. 100 ml/m ²
Verbruik volgende lagen	: ca. 50 ml/ m ²

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Diaglass voor een transparante, slijt- en krasvaste afwerking van houten parketvloeren en traptreden. Omdat Diaglass goed bestand is tegen inwerking van o.a. koffie, wijn en huishoudelijke schoonmaakmiddelen zoals alcohol, soda, zout en bleekwater wordt het ook veel toegepast voor andere interieurtoepassingen zoals meubelen.

VERWERKING

Ondergronden eerst goede schuren en stof- en vetvrij maken. De Diaglass goed opschudden en oproeren en met kwast of roller aanbrengen. Voor een goede hechting op sterk zuigende/poreuze ondergronden, als eerste laag Diaglass aanbrengen verdund met 10% terpentijn. Na ongeveer 24 uur kan een volgende laag worden aangebracht. Om verschillen in glans te voorkomen, verpakkingen met hetzelfde code nr. gebruiken. Of de voor minimaal 1 laag benodigde verpakkingen met verschillende code nrs. vooraf mengen. Natte resten direct verwijderen met Verdunning K. Uitgeharte resten kunnen mechanisch verwijderd worden.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Diaglass is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:

Voorbeeld: 12 345 678
12 = 2012
345 = 345e dag van het jaar
678 = interne code

VERPAKKING

glans	250ml	750 ml	2,5 l
briljant	75603	75601	75602
satijn	75613	75611	75612
mat	75633	75631	75632
verpakt per	6	6	1

