

- Blijvend elastisch
- Geluidsisolerend en trillingsdempend
- Makkelijk verwerkbaar
- Water- en oplosmiddelvrij
- Zeer emissie-arm
- Geschikt voor vloerverwarming
- Niet irriterend, bevat geen isocyanaten
- Geen primer nodig voor de meeste ondergronden.

PRODUCT

Parketlijm P-E90 is een hoogwaardige 1 componenten, licht elastische parketlijm voor het verlijmen van ondervloeren, massieve planken, mozaïkparket, meerlagen of kant-en-klaar parket en laminaatparket. Door de unieke combinatie van sterkte en elasticiteit werkt de lijm geluids- en trillingsdempend en voorkomt de lijm zelfs bij zeer brede planken (>30 cm) schotelvorming. Parketlijm P-E90 voldoet aan NEN-EN 14293: Lijmen voor het hechten van parket op een ondervloer.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: SMP (Silyl Modified Polymers)
Aantal componenten	: 1
Uithardingssysteem	: vochtuithardend
Soortelijk gewicht (20 °C)	: ca. 1,55 kg/dm ³
Viscositeit	: pasteus
Uitharding	: > 2 mm/24uur
Open tijd/inlegtijd	: ca. 30 min.
Schuurbaar	: na ca. 24 uur
Hardheid	: ca. 65 Shore A
Afschuifterkte beuken-beuken	: ca. 2,6 Mpa
beuken-eiken	: ca. 2,2 MPa
beuken-beton	: betonbreuk
Temperatuurbestendigheid	: -40 °C tot +80 °C
Kleur	: licht beige

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Parketlijm P-E90 is geschikt voor verlijming van alle vormen houten vloerdelen van harde, zachte en exotische houtsoorten op alle voorkomende vloerdelen. Parketlijm P-E90 kan zowel op zuigende als niet zuigende ondergronden worden gebruikt en is tevens geschikt voor vloerverwarming. Bij verlijming van voorbehandelde vloeren en houtsoorten welke een hoog gehalte aan oliën bevatten altijd eerst onze technische adviseurs raadplegen.

ONDERGROND

De ondergrond moet vast, schoon, droog en vrij van stof zijn. Bij het verlijmen op oude tegelvloeren dienen deze altijd ontvet te worden. Indien noodzakelijk de ondervloer tegen optrekkend vocht afdichten met Frencken 2-Block primer. Tijdens het plaatsen van het parket dient men rekening te houden met de toegestane vocht-percentages in de ondergrond:

- beton: max. 3% (vloerverwarming max. 2%)
- anhydriet : max. 0,5% (vloerverwarming max. 0,3%)

Een voorbehandeling met primer is meestal niet noodzakelijk en kan de hechting van Parketlijm P-E90 zelfs negatief beïnvloeden. Bij twijfel altijd onze technische adviseurs raadplegen.

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Parketlijm P-E90 dient met een getande lijmkam gelijkmatig op de ondergrond aangebracht te worden. Aanbevolen lijmkammen (afhankelijk van de ondergrond en het te verlijmen parket) zijn : B3 (goede passing) of B11 (minder goede passing bijvoorbeeld bij renovatie of niet geëgaliseerde ondergrond).

Breng hierbij niet meer lijm aan op de ondergrond dan het gedeelte wat binnen ca. 30 min. met parket dichtgelegd kan worden. De parketdelen dienen zonder wachttijd in de verse lijmrollen gedrukt te worden. Parket met een schuivende beweging in de lijm plaatsen en eventueel aankloppen. Houd bij plaatsing van parket altijd een ruimte van 1 tot 1,5 cm aan tussen de muur, rondom pilaren of uitstekende delen, en het parket. Na minimaal 24 uur kan het parket opgeschuurd en behandeld worden. Parketlijm P-E90 kan, voordat uitharding heeft plaatsgevonden, met Verdunning K van parket en gereedschap verwijderd worden. Uitgeharde lijm kan mechanisch worden verwijderd. (volgens TKB-6 op aanvraag verkrijgbaar).



VERBRUIK (IN G/M²)

B3	B11
800-900	900-1.200

» VERVOLG OP VOLGENDE PAGINA

PARKETLIJM P-E90

Frencken
SINDS 1901

AANDACHTSPUNTEN VOOR VERWERKING

Het parket dient geacclimatiseerd te zijn en tussen 7 en 11% vocht te bevatten. Voor het verlijmen de volgende ideale omstandigheden in acht nemen:

- luchttemperatuur tussen maximaal 65%
- vloertemperatuur tussen 15 °C en 20 °C
- lijmt temperatuur minimaal 15 °C

Parketlijm P-E90 wordt afgedekt met een kunststof folie om uitharding van de lijm tegen te gaan. Reeds aanwezige lijmvellen verwijderen en na gebruik de lijm altijd weer met folie afdekken.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:

Voorbeeld: 12 345 678

12 = 2012

345 = 345e dag van het jaar

678 = interne code

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Parketlijm P-E90 is in ongeopende verpakking 12 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

VERPAKKING

Verpakking	artikelnummer	Verpakt per
emmer 15 kg	79044	1 emmer



PARKETLIJM P-E90

VLOERPRODUCTEN PARKETLIJM



VERSIE 2011-10-26

FRENCKEN B.V. Postbus 20 6000 AA Weert (The Netherlands) Tel. +31 (0)495 583 500 Fax +31 (0)495 542 735 info@frencken1901.nl www.frencken1901.nl

Bovenstaande productinformatie en adviezen zijn geheel vrijblijvend en gebaseerd op uitgebreide proefmetingen en ervaringen. Echter door gebruik van nieuwe materialen, verschillende werkwijzen en andere door Frencken niet te beïnvloeden factoren, kan Frencken geen aansprakelijkheid aanvaarden. Bij twijfel kunt u contact opnemen met onze experts.