

- Voor het maken van precies de juiste kleur kneedbaar hout
- Gemakkelijk te verwerken
- Snel droog en overlakbaar
- 24 maanden houdbaar

PRODUCT

Een transparant bindmiddel voor het maken van uw eigen kneedbaar hout in iedere gewenste houtkleur. Aangezien de standaardkleuren van kneedbaar hout meestal niet exact de juiste kleur hebben is Cellocol de oplossing om bijv. spijkergaatjes in parket op te vullen.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: nitrocellulose en oplosmiddelen
Vaste stofgehalte	: ca. 25%
Soortelijk gewicht	: ca. 0,9 g/cm ³
Viscositeit	: ca. 4000 mPa·s
Min. verwerkingstemperatuur	: 10 °C
Kleur nat	: transparant geel
Kleur droog	: afhankelijk van kleur houtmeel
Geur	: oplosmiddelengeur
Aantal componenten	: 1
Stofdroog na	: ca. 10 minuten
Overlakbaar na	: ca. 30 minuten, afhankelijk van de grootte van het gevulde gat

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Cellocol is een product dat gebruikt wordt om kneedbaar hout te maken in exact de juiste kleur. Cellocol wordt voornamelijk toegepast in de parketindustrie: het schuurstof van de laatste schuurgang wordt gemengd met Cellocol. Met deze massa worden spijkergaatjes e.d. gedicht. Cellocol is ook te gebruiken in de meubelindustrie om scheurtjes te dichten.

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Cellocol oproeren en ca. 75 gewichtsdelen mengen met 25 gewichtsdelen houtmeel. Daarna oproeren tot een stevige massa is ontstaan. Met een spatel of plamuurmes verwerken. Max. 3 mm per laag.

Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de oplosmiddelen in Cellocol kunnen de huid uitdrogen. Verwijder natte resten en reinig gereedschap direct met Verdunning K. Uitgeharde resten verwijderen met Remover 15.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Cellocol is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk.

Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:

Voorbeeld: 12 345 678
12 = 2012
345 = 345e dag van het jaar
678 = interne code

VERPAKKING

verpakking	artikelnummer	verpakt per
bus 5 l	75022	1
bus 1 l	75025	6

