

HARDWAXOIL MAGIC

IMPROVED FORMULA

Gemodificeerde parketolie met een uitstekende slijtvastheid. Goede vulling, natuurlijke kleur, zeer goede chemische en mechanische weerstand. Zeer mat en glimt niet op. De Hardwaxoil MAGIC IF heeft een lange open tijd waardoor deze eenvoudig met een boenmachine kan worden aangebracht. De bestendigheid kan nog verbeterd worden door toevoeging van 5% harder UA.

- » Matte, naturelle afwerking die de natuurlijke uitstraling van het houtoppervlak behoudt.
- » Sneldrogend.
- » Lange open tijd.
- » uitstekende chemische bestendigheden.

TECHNISCHE INFO

Producttype

Solventgedragen

Reiniging

Reinigingsthinner Ciranova

Mengverhouding

Optioneel harder UA: 100/5

Glansgraad

Ultra mat

Viscositeit

+/- 50 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen

+/- 47%

Verpakking

6 x 1 L / 4 x 5 L

Aantal kleuren

16 kleuren beschikbaar

Verbruik

40-50 m²/liter per laag

Droogtijden

Overschilderbaar: natural na +/- 6 uur
gekleurd: 12 uur
Licht belastbaar na 24 uur.
Volledig uitgehard na +/- 10 dagen

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Potlife

+/- 4 uur na toevoeging van de verharder

Houdbaarheid

24 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L

5L



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voor een intensievere aankleuring kan men het hout eerst voorbenatten.

APPLICATIE

Voor gebruik goed schudden en oproeren. HARDWAXOIL MAGIC IF egaal aanbrengen met een boenmachine of met borstel. Laat de Hardwaxoil Magic IF inwerken en verwijder binnen enkele minuten de overtollige olie door deze in te poetsen met een pad of een doek tot het oppervlak handdroog aanvoelt.

Hardwaxoil TITAN is de perfecte afwerking om als eindlaag bovenop de gekleurde Hardwaxoil MAGIC IF te plaatsen. Voor harde houtsoorten zoals eik zijn in totaal 2 lagen olie vereist. Meerdere lagen kunnen toegepast worden voor zachte houtsoorten.

Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

DROOGTIJD

Natural overschilderbaar na +/- 6uur. Gekleurd na +/- 12uur. Droogtijden afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Een gekleurde olie dient men nadien af te werken met een laag Hardwaxoil Magic NATURAL of met de Hardwaxoil TITAN (roltoepassing). Voor afwerking met vernis dient men onze technische dienst te raadplegen.

ONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiner Ciranova gebruikt te worden. Hardwaxoil MAGIC IF is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doeken dient men na gebruik onder te dompelen in water. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!