

- Verkrijgbaar in diverse actuele kleuren
- Goed overschilderbaar met zowel oplosmiddel als watergedragen verfsystemen
- Grote vullende werking
- Korte droogtijden
- Nauwelijks krimp
- Een breed assortiment aan verpakkingen
- 24 maanden houdbaar

PRODUCT

Een gebruiksklaar oplosmiddel gebaseerd houtvulmiddel in diverse actuele kleuren. Het Kneedbaar hout van Frencken staat bekend om zijn snelle droging in combinatie met een minimale krimp. Dit is voor vele professionele gebruikers voldoende reden om dit product, vaak op grote schaal, toe te passen.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: cellulose-nitraat
Vaste stofgehalte	: ca. 40%
Soortelijk gewicht	: ca. 0,9 g/cm ³
Viscositeit	: pasteus
Min. verwerkingstemperatuur	: 10 °C
Kleur nat	: diverse houttinten
Kleur droog	: diverse houttinten
Geur	: oplosmiddelgeur
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: ca. -20 °C tot +70 °C
Vochtbestendigheid	: redelijk (voor buitentoepassing overschilderen)
Stofdroog na	: 20 tot 30 minuten
Schuur- en overlakbaar na	: ca. 10 uur
Verbruik	: afhankelijk van de laagdikte

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

Kneedbaar hout is geschikt voor het vullen/repareren van oppervlaktebeschadigingen in hout zoals scheurtjes en (spijker) gaatjes voor binnentoepassingen. Door zijn goede kwaliteit wordt het kneedbaar hout veelvuldig voor parketvloeren toegepast. Tevens geschikt voor buitentoepassingen, mits zorgvuldig afgelakt.

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Met een spatel of plamuurmes 1 of meerdere lagen aanbrengen, afhankelijk van de grootte van de beschadiging. Reinigen gereedschap: met aceton of Verdunning K. Natte resten direct verwijderen met een droge doek, uitgeharde resten kunnen mechanisch verwijderd worden.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Kneedbaar hout is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk.

Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:

Voorbeeld: BB1403001

14 = 2014 houdbaarheidsjaartal

03 = maart houdbaarheidsmaand

001 = interne code

VERPAKKING

verpakking	verpakt per
tube 50 ml	10
bus 125 ml	6
bus 250 ml	6
bus 750 ml	6
bus 2,5 liter	1
bus 10 liter	1

kleuren	50 ml	125 ml	250 ml	750 ml	2,5 l	10 l
vuren/grenen	75461	75462	75464			
natuur	75371	75372	75374	75373		
licht eiken	75341	75342	75344	75343		
midden eiken	75351	75352	75354		75455	75356
donker eiken	75361	75362	75364			75365
teak	75451	75452	75454			
mahonie	75381	75382	75384		75385	
meranti	75441	75442	75444			

