

- Voor het super strak afwerken van houten vloeren
- Gemakkelijk te verwerken
- Snel droog en overlakbaar
- 24 maanden houdbaar

## PRODUCT

Cellocol is een bindmiddel dat gebruikt wordt om met behulp van "eigen" schuurstof een vulmassa te maken dat exact dezelfde kleur heeft als het hout.

Cellocol V is een "dunnere" variant van de Cellocol, speciaal ontwikkeld om een totale parketvloer af te werken voor een strak resultaat. Cellocol V kan op kleur gebracht worden met schuurstof en met behulp van een trekker over gehele vloer uitgesmeerd worden.

## SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: nitrocellulose en oplosmiddelen
Vaste stofgehalte	: ca. 12%
Soortelijk gewicht	: ca. 0,8 g/cm <sup>3</sup>
Viscositeit	: ca. 1300 mPa·s
Min. verwerkingstemperatuur	: 10 °C
Kleur nat	: transparant geel
Kleur droog	: afhankelijk van kleur houtmeel
Geur	: oplosmiddelengeur
Aantal componenten	: 1
Stofdroog na	: ca. 10 minuten
Overlakbaar na	: ca. 30 minuten, afhankelijk van de grootte van het gevulde gat

## ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

## TOEPASSING

Cellocol V wordt toegepast door professionele parketteurs om een parketvloer perfect strak af te werken. Het schuurstof van de laatste schuurgang wordt gemengd met Cellocol V en dit mengsel wordt middels een trekker over de vloer verdeeld. Na drogen wordt deze afwerklaag nogmaals geschuurd. Het resultaat is een strakke vloer zonder gaatjes, scheurtjes of kiertjes.

## VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Cellocol V oproeren en 75 gewichtsdelen mengen met 25 gewichtsdelen houtmeel. Daarna oproeren tot een vloeibare massa is ontstaan. Met een trekker over de gehele vloer verdelen waarbij gaatjes en scheurtjes worden opgevuld. Na drogen de Cellocol laag nogmaals schuren en afwerken. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de oplosmiddelen in Cellocol V kunnen de huid uitdrogen. Verwijder natte resten direct met Verdunning K.

## MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

## OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

Cellocol V is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk.

Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

## HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 7-cijferige codering. Deze geeft de houdbaarheidsdatum (Best Before) aan en wordt als volgt gelezen:

Voorbeeld: BB1403001

14 = 2014 houdbaarheidsjaartal

03 = maart houdbaarheidsmaand

001 = interne code

## VERPAKKING

verpakking	artikelnummer	verpakt per
kan 5 l	75012	1

