

# Antiekgrondbeits S 9800/Kleur



<b>Productomschrijving</b> Gebruiksklare gepigmenteerde beits op oplosmiddelbasis. Met rustieke poriën accentuering door een zwartpigment op grofporeige houtsoorten. Ook geschikt voor het patineren.		<b>Opheldering/Nuanciering</b> Ophellen met Antiekgrondbeits kleurloos S 9800/2733 in een hoeveelheid naar behoefte. Alle beitsen kunnen met elkaar gemengd worden. Nuanceren met Kleurconcentraat CK mogelijk.	
<b>Toepassingsgebied</b> Vele grofporeige hardhoutsoorten voor een rustiek, beitsbeeld met geaccentueerde poriën. Bijzonder goed geschikt voor eiken, essen, mahonie en notenhout. Zeer goed voor het patineren van reeds gelakte oppervlakken geschikt.		<b>Nabehandeling</b> Het product kan met alle Zweihorn® blankelakken afgelakt worden. Blankelakken op oplosmiddelbasis niet door middel van rollen- of kwasten aanbrengen, omdat daardoor de beits weggeveegd kan worden. Een afwerking met Naturtrend-producten is eveneens mogelijk. Hierbij moeten echter productafhankelijk kleurafwijkingen in acht worden genomen.	
<b>Productgegevens</b>			
S 9800/2733 (kleurloos)	1l, 5l, 25l		
Gebruiksklare kleuren (S9800/Kleur)	1l, 5l		
Afleverviscositeit DIN 4mm	10 ± 2		
Houdbaarheid – Afgesloten originele verpakking	minstens 2 jaar		
Verdere gegevens in het veiligheidsinformatieblad volgens 91/155/EWG	www.zweihorn.com» Technische gegevens» Veiligheidsinformatiebladen		
<b>Voorbehandeling Ondergronden</b>			
	Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporeige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180	
	Optioneel met water nat maken of met Egalisator EGL voorbehandelen. Na droging gedurende een nacht schuren c.q. gladmaken. Leest U alstublieft het technische productinformatieblad van dit product.		
<b>Verwerking</b>			
	<b>Grondig schudden of omroeren!</b>		
	Met beitskwast in structuurrichting van het hout vol opbrengen. Na een korte inwerktijd eerst dwars, dan in lengte richting verdelen. Overschot moet met een fijne linnen doek eerst dwars in de poriën worden gewreven, daarna in de nerfrichting afnemen. Bij het beitsen van grote vlakken is een toevoeging tot 10% van vertrager VZ mogelijk om de open tijd te verlengen.		
	Met Zweihorn® blankelakken reeds gegrunde oppervlakken eerst schuren en stofvrij maken. Antiekgrondbeits S 9800/kleur met patineerpistool (rondstraal) met weinig materiaaldruk en veel lucht op de gewenste plaatsen opnevelen. Indien nodig kan Verdunner S 9004 worden toegevoegd.		
<b>Applicatie</b>			
Spuitdruk (bar)	1,0 - 1,5	-	
Spuitopening (mm)	0,8-1,3	-	
Opbrengst (m²/l)	7-12	7-15	
De aan te brengen hoeveelheid en het verbruik zijn sterk afhankelijk van de houtsoort en de schuurbewerking.			
<b>Droogtijd</b>			
Overlakbaarheid	vanaf 2 uur		
De droging kan door luchtbeweging en temperatuursverhoging geoptimaliseerd worden.			
<b>Bijzondere raadgevingen</b>			
Gebeitste oppervlakken moeten altijd na behandeld worden.			
Beitsen in een geschikte werkverpakking over gieten en de restanten niet in de originele verpakking terug gieten.			
Inhoudstofrijke houtsoorten eerst met een houtzeepoplossing uitwassen om een stabiele kleur te kunnen waarborgen.			
De kleur is afhankelijk van de houtsoort, aangebrachte hoeveelheid beits en van de aansluitende oppervlaktebehandeling.			
Gereedschap na het gebruik met Zweihorn® Universeelreiniger UR reinigen.			
Bij het gebruik van meerdere verpakkingen voor één object, eerst in een grotere kunststofverpakking voor mengen om kleurverschillen te voorkomen.			

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheiden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand:2016-03-03