

AQUAVINTAGE 2C

A COLOR + B ACTIVATOR



1L

5L

PRODUCTBESCHRIJVING

Aquavintage 2C is een nieuwe watergedragen reactieve beits, speciaal geschikt voor de veroudering van hout op een eenvoudige en snelle manier. Aquavintage 2C is een positief beits die de houtnerf accentueert en diepte en een warme, unieke textuur aan het hout geeft. Verschillende kleuren zijn beschikbaar om het hout een authentiek aspect te geven.

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	ZOALS WATER
VASTE STOFFEN	KLEURAFHANKELIJK
DENSITEIT	+/- 1 KG/L
VERDUNNING	WATER
MENGVERHOUDING ACTIVATOR	1/1
BESCHIKBAAR IN 8 KLEUREN - ZIE KLEURENFOLDER	
CONFORM DE EUROPESE DECO PAINT NORM 2010	

VOORBEHANDELING

Schuur het te behandelen oppervlak met korrel 100-120 en maak daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij.

GEBRUIKSAANWIJZING

Aquavintage 2C (A) mengen met Activator Aquavintage 2C (B) 1/1. Eenmaal gemengd, kan men het mengsel slechts enkele weken waken gebruiken. Tijdens de verwerking van de beits moet er regelmatig geroerd worden. Het product overvloedig aanbrengen met spuit, rol of kwast, daarna egaliseren met een borstel of rol.

Aquavintage 2C nadien 4 tot 6 uur laten reageren en eventueel de opkomende houtvezel lichtjes gladden.



DROOGTIJD

Aquavintage 2C kan afgewerkt worden na +/- 12 uur. Droog- en reactie tijden zijn sterk afhankelijk van de houtsoort, aangebrachte hoeveelheid en de omgevingsomstandigheden. (temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie...)



UITSTRIJKVERMOGEN

10-15 m²/liter

NABEHANDELING

AQUAVINTAGE 2C is een beits en geeft geen bescherming. Daarom moet deze worden afgewerkt met een gepaste Hardwaxoil, vernis of was uit het Ciranova[®]. gamma. Voor gebruik van een vernis, gelieve de technische dienst te contacteren.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 1 jaar in originele en ongeopende verpakking.

Vorstvrij bewaren

Beschikbaar in 8 kleuren

BIJZONDERE MELDINGEN

Aquavintage 2C is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C gebruiken en vervoeren. Alleen roestvrij materiaal gebruiken. Het uiteindelijke kleur hangt oa af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd eerst te testen!

Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be