

HARDWAXOIL MAGIC SATIN

PRODUCTBESCHRIJVING

Hardwaxolie gebaseerd op natuurlijke, plantaardige oliën en wasen, met een uitstekende slijtvastheid. Geeft aan het hout een mooie, volle satijnglans. Goede vulling, natuurlijke kleur, zeer goede chemische en mechanische weerstand. De bestendigheden kunnen nog verbeterd worden door toevoeging van 5% harder UA (optioneel).

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	45-55 SEC (DIN 4MM)
VASTE STOFFEN	+/- 51% IN GEWICHT
DENSITEIT	+/-0.91 KG/L
GLANSGRAAD	SATIN
KLEUR	KLEURLOOS

CONFORM DE EUROPESE DECO-PAINT NORM 2010

AANWENDING

Bijzonder geschikt voor het inoliën van parket, houten vloeren of meubelen. Bezorgt uw parket een natuurlijk uitzicht en laat zich gemakkelijk herstellen. Het is aan te raden dunne lagen te zetten. Meerdere lagen verhogen de glansgraad.

VOORBEHANDELING

Het hout vooraf schuren met korrel 100-120 en het schuurstof zorgvuldig verwijderen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor gebruik goed schudden en oproeren. Men kan de HARDWAXOIL MAGIC SATIN aanwenden met kwast, vod of spons en nadien dient men de overtollige olie weg te vegen.

HARDWAXOIL MAGIC SATIN kan men ook inboenen met een beige of witte pad. Voor hard hout zijn minstens 2 lagen vereist, in geval van zacht hout raden we 3 lagen aan. Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moeten de technische mensen van Ciranova[®] geraadpleegd worden.



DROOGTIJD

Overschilderbaar na 6 à 8 uur. De droogtijden zijn sterk afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie. Dikke lagen verlengen de droogtijd. Door een hogere temperatuur en een goede ventilatie wordt de droogtijd aanzienlijk ingekort.



UITSTRIJKVERMOGEN

25-30 m²/liter en dit per aangebrachte laag

NABEHANDELING

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova[®] aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova[®]. Bij zware vervuiling dient er eerst intensiefreiniger Ciranova[®] gebruikt te worden.

OPGELET: De Hardwaxoil is pas volledig uitgehard na +/- 2 weken. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 2 jaar in originele en goed gesloten verpakking.

BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte voddens en pads onderdompelen in water. Wij raden aan de Hardwaxoil Magic SATIN te gebruiken als eindlaag op de aangekleurde Hardwaxoils. Kleurolieën moeten steeds getest worden alvorens het volledige oppervlak te behandelen. Voor het reinigen van het gebruikte gereedschap kan u de Reinigingsthinner Ciranova gebruiken.



1L

5L

Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be