

CIRANOVA[®]
SINCE 1929



1L

VOS-VRIJ

Ciranova[®] producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

PRODUCED BY DEBAL COATINGS NV

Industrieweg 29 – B 8800 Beveren-Roeselare
tel +32 (0) 51 30 11 40 fax +32 (0) 51 31 26 48
www.ciranova.be ciranova@ciranova.be

TECHNISCHE FICHE

UNICO

PRODUCTBESCHRIJVING

Unico is een 1-laags olie van de nieuwste generatie die gebruik maakt van hernieuwbare natuurlijke oliën. Dank zij zijn speciale technologie dient er maar één laag aangebracht te worden. De combinatie van olie met de harder zorgt voor een snelle droging en uitstekende chemische bestendigheden.

TECHNISCHE GEGEVENS

VISCOSITEIT	+/- 40 SEC (DIN 4MM)
VASTE STOFFEN	100 % - VOS VRIJ
DENSITEIT	+/- 0,95 KG/L
	KOBALT-VRIJ

VOS-VRIJ

VOORBEHANDELING

Schuur het te behandelen oppervlak met korrel 120 – 150 en maak daarna het oppervlak zorgvuldig stofvrij.

GEBRUIKSAANWIJZING

Meng de olie met de verharder (100/30) en laat het product een 10-tal minuten rusten. Een kleine hoeveelheid verspreiden met doek of boenmachine. Laat enkele minuten inwerken en verwijder de overtollige olie binnen de 15 minuten met een doek of een boenmachine. Het oppervlak moet daarna handdroog aanvoelen.



DROOGTIJD

Na +/- 24 uur afhankelijk van de houtsoort en de omgevingsomstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid,...), kan het oppervlak in gebruik genomen worden.



UITSTRIJKVERMOGEN

40-60 m²/liter en dit per aangebrachte laag.

NABEHANDELING

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij intens vuil dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te worden. OPGELET : UNICO is pas volledig uitgehard na +/- 2 weken. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

PRODUCTINFORMATIE

Houdbaarheid : 1 jaar in originele en goed gesloten verpakking.

Vorstvrij bewaren

Potlife na toevoeging van de verharder : +/- 3 uur.

BIJZONDERE MELDINGEN

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en voden dient men onder te dompelen in water.