

TECHNISCHE FICHE

Wasolie

PRODUCTBESCHRIJVING

Mengsel van natuurlijke oliën, harsen en wassen ter bescherming van parket.

TECHNISCHE GEGEVENS

FYSISCHE TOESTAND	dikke vloeistof
GEUR	lijnzaadolie
DENSITEIT	0,9
OPLOSBAARHEID IN WATER	niet
VASTE STOFGEHALTE	75%
VRIJ VAN ADR	ja

AANWENDING

Voor het inoliën van houten oppervlakten.

VOORBEHANDELING

Vooraf het te behandelen oppervlak schuren met korrel nr. 100, en nadien stofvrij maken. Reeds behandelde parketten volledig kaal schuren.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de Wasolie aan met rol of vod en veeg de olie gelijkmatig uit. Laat de olie 1 uur inwerken en behandel nadien met boenmachine en witte polierpat tot de vloer volledig droog is. Veeg nadien het oppervlak nog eens na met een droge vod of doek. Eventueel kan na 24 uren een tweede laag aangebracht worden.



DROOGTIJD

De eerste 24 uren niet belasten! De eerste maand niet met water behandelen! De optimale hardheid wordt na 3 weken bereikt.



UITSTRIJKVERMOGEN

20 m²/l; voor nieuwe vloeren.

NABEHANDELING

Maandelijks onderhouden met Parketzeep Ciranova®. Moet jaarlijks onderhouden worden met Onderhoudsolie Ciranova® of Oil Refresh Ciranova®. Bij zware vervuiling dient Intensief Reiniger Ciranova® gebruikt worden.

PRODUCTINFORMATIE

Bestaat in een naturel, witte, grijze en rustieke versie geeft een mat uitzicht.

BIJZONDERE MELDINGEN

De WASOLIE is biologisch volledig afbreekbaar. Indien een wasbehandeling gewenst wordt, kan op de Wasolie Ofwel Vloeibare Parketwas Ciranova® ofwel Parketwas Ciranova® gebruikt worden. Gebruikte voddens en schuurpats moeten na gebruik onmiddellijk in water gegooid worden om zelfontvlambaarheid tegen te gaan. De aanwezigheid van lijnolie in het systeem veroorzaakt deze maatregel.



5L 1L

Ciranova® producten zijn gemaakt voor de professionele gebruiker. De in de technische fiche aangegeven gebruiksaanwijzing is opgesteld na de nodige testen en jarenlange ervaring. Evenwel zijn ze opgesteld naar ons beste weten en kunnen. De gebruiker dient de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische beschrijving kan geen garantie afgeleid worden.

Produced by Debal Coatings nv

Industrieweg 29 - 8800 Beveren-Roeselare
België

tel. +32 (0) 51 30 11 40

fax +32 (0) 51 31 26 48

ciranova@ciranova.be