

- Verkrijgbaar in transparant en bruin
- Zeer snel, 15 minuten klemmen
- Watervast volgens de strengste norm (D4)
- KOMO gecertificeerd (certificaat 33196)
- Hoge temperatuurbestendigheid
- 18 maanden houdbaar

PRODUCT

Een supersnelle, gebruiksklare, bruisende constructielijm voor interieur- en exterieurtoepassingen. De lijm heeft een licht vloeïend karakter waardoor hij zich goed verdeelt over het te verlijmen oppervlak en een goed indringend vermogen in het materiaal heeft. Dit resulteert in een sterke lijmverbinding.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: polyurethaan
Vaste stofgehalte	: 99% - 100%
Soortelijk gewicht	: ca. 1,1 g/cm ³
Viscositeit	: pasteus
Min. verwerkingstemperatuur	: 5 °C
Kleur nat	: transparant bruin en transparant
Kleur droog	: transparant bruin en transparant
Geur	: reukloos
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: -30 tot +120 °C
Vochtbestendigheid	: volgens NEN-EN 204 D4
Open tijd	: ca. 5 minuten (zie verwerking)
Klemtijd	: ca. 15 minuten
Verbruik	: ca. 180 - 220 g/m ² (= ca. 2 m ² per koker)
Afschuifsterkte	: 110 kg/cm ²

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

De Constructielijm Expresse is geschikt voor houtconstructie-verbindingen. Bijvoorbeeld voor deuren, gevelbetimmering e.d. Tevens geschikt voor verlijmingen van hout met rubber, beton, metalen, diverse kunststoffen en PU- en PS-hardschuim en metalen op poreuze ondergronden. Voor raam- en deurkozijnen adviseren wij onze Kozijnenlijm 0819 te gebruiken.

VERWERKING

Ondergronden eerst droog, stof- en vetvrij maken. Werkstukken onder gelijkmatige druk persen of klemmen.
DELEN BINNEN 5 MINUTEN SAMENVOEGEN EN CA. 15 MINUTEN KLEMMEN (LIJMKLEM). LET OP: BIJ HOGERE LUCHTVOCHTIGHEID EN/OF TEMPERATUUR KAN DE OPEN TIJD NOG KORTER ZIJN!
Bij het verlijmen van 2 niet poreuze materialen onderling adviseren wij de lijm na aanbrengen licht te bevochtigen d.m.v. bijv. een waterspuit. De lijm is na 24 uur volledig uitgehard. Het gebruik van handschoenen is aan te raden, de lijm is moeilijk te verwijderen van de huid. Verwijder natte lijmvlakken direct met Verdunning K, ook van de handen.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

De constructielijm Expresse is in ongeopende verpakking 18 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0 °C blijft. Resten en reinigingsmiddel dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:

Voorbeeld: 12 345 678
12 = 2012
345 = 345e dag van het jaar
678 = interne code

VERPAKKING

Expresse bruin		
verpakking	artikelnummer	verpakt per
koker 310 ml	72100	12

Expresse transparant		
verpakking	artikelnummer	verpakt per
koker 310 ml	72106	12

