

- Snel afbindende houtlijm voor interieuroepassing (D2)
- Universeel toepasbaar, voor zowel constructie- als vlakverlijmingen
- Aanbrengen met kwast, lijmkam, lijmwals of lijmpistool (drukvat)
- Persen met lijmklemmen, warmte- en koudepersen
- 24 maanden houdbaar
- Goed overschilderbaar

PRODUCT

Een snel afbindende universele, oplosmiddelvrije en gebruiksklare houtlijm voor interieuroepassingen.

SAMENSTELLING EN EIGENSCHAPPEN

Basis	: PVAc
Vaste stofgehalte	: ca. 63%
Soortelijk gewicht	: ca. 1,3 g/cm ³
Viscositeit	: ca 15.000 mPa·s
pH waarde 25 °C	: 5
Min. verwerkingstemperatuur (MFT)	: 10 °C
Kleur nat	: wit
Kleur droog	: wit
Geur	: reukloos
Aantal componenten	: 1
Temperatuurbestendigheid	: -20 °C tot + 70 °C
Vochtbestendigheid	: volgens NEN-EN 204 D2
Open tijd	: max. 10 minuten
Verbruik	: ca. 125 - 250 g/m ²
Afschuifsterkte	: 110 kg/cm ²
klemtijd	: zie perstijden tabel

ATTENTIE

Bovenstaande waarden zijn bepaald bij 20 °C/65% Rh en een houtvochtigheid van 10%. Afwijkende omstandigheden hebben andere waarden tot gevolg.

TOEPASSING

NOVA COL® D2 S is geschikt voor constructie- en vlakverbindingen. Bijvoorbeeld drevels, veren, zwaluwstaarten, pen- en gatverbindingen en montageverlijmingen.

NOVA COL® lijmen zijn geschikt voor het verlijmen van harde, zachte en exotische houtsoorten, fineer- en hardkunststof plaat (Duropal, Print HPL, Formica, Resopal e.d.), spaanplaat, multiplex, MDF, hardboard en alle overige houtachtige materialen. Voorwaarde bij verlijmen is dat tenminste één van beide oppervlakken poreus is.

VERWERKING

Tenminste 1 van beide ondergronden dient poreus te zijn. Beide zijden dienen droog, stof- en vetvrij te zijn. De lijm gelijkmatig 1-zijdig aanbrengen met een kwast, lijmkam of lijmpistool (drukvat). Indien beide zijden poreus zijn de lijm op beide zijden aanbrengen. Verbinding sluiten en perstijden volgens tabel hanteren. Natte lijmresten direct verwijderen met een natte doek, uitgeharde lijmresten kunnen mechanisch verwijderd worden. De lijm kan, indien gewenst, met maximaal 3% water verdund worden.

MILIEUASPECTEN

Door de samenstelling van het product gelden er geen beperkingen ten aanzien van opslag, handling en verwerking. Voor gedetailleerde informatie kunt u een Material Safety Data Sheet (MSDS) opvragen.

OPSLAG, HOUDBAARHEID EN TRANSPORT

NOVA COL® D2 S is in ongeopende verpakking 24 maanden houdbaar en dient koel en vorstvrij te worden opgeslagen. Transport tijdens vorstperiode is mogelijk mits de producttemperatuur boven 0 °C blijft.

Resten en reinigingswater dienen te worden ingeleverd bij de plaatselijke (gemeentelijke) dienst voor klein chemisch afval.

HOUDBAARHEID VERPAKKING:

Op de verpakking staat een 8-cijferige codering. Deze codering geeft de productiedatum aan en dient als volgt gelezen te worden:

Voorbeeld: 12 345 678
12 = 2012
345 = 345e dag van het jaar
678 = interne code

VERPAKKING

verpakking	artikelnummer	verpakt per
flacon 250 gr	71218	12
flacon 750 gr	71196	6
emmer 5 kg	71197	1
emmer 25 kg	71194	1
op aanvraag container 1000 kg	71193	1

PERSTIJDEN TABEL

perstemperatuur:	20 °C	50 °C	70 °C
materiaal:	minuten:		
massief hout	18	12	6
fineer op spaanplaat, multiplex en MDF	7	3	2
HPL op spaanplaat, multiplex en MDF	12	6	3

