

### Zaponlack 10026



#### Productomschrijving

Zaponlack 10026 is een dunvloeibaar product op basis van hoogvisceuze nitro-cellulose. Het geringe vastestofgehalte maakt het aanbrengen van zeer dunne beschermfilm mogelijk.

#### Toepassingsgebied

Zaponlack 10026 beschermt gepolijste kleur- of blanke metaaloppervlakken zoals b.v. koper, messing, zilver, of chroom tegen het "aanlopen". Niet geschikt voor ijzer of staal, omdat het geen roestwerende werking heeft.

#### Ondergrond

Gepolijste kleur- of blankemetaaloppervlakken, b.v. koper, messing, zilver, chroom e.a.

#### Voorbehandeling

De ondergrond moet vetvrij, droog en zuiver zijn.

#### Verdunner

Naar behoefte kan Celluloselack-Verdünner 10063 ingezet worden.

#### Verwerking

De te bedekken, gepolijste metaaloppervlakken moeten droog, schoon, vet- en olievrij en vrij van vingerafdrukken zijn en kunnen met Zaponlack 10026 door spuiten- kwasten of dompel gelakt worden. De luchtvochtigheid moet gedurende het lakken niet boven de 65% zijn, om een aanlopen van de lakfilm te voorkomen. Een lichte opwarming van het te lakken metaalobject heeft een gunstige invloed op het lakresultaat.

#### Droogtijd

(bij 20 °C kamertemperatuur,  
65 % relatieve luchtvochtigheid)  
ca. 1 uur

#### Productgegevens

Verpakkingseenheden	1 l
Viscos. bij lever. DIN 4 mm	ca. 11 sec.
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website [www.zweihorn.com](http://www.zweihorn.com) of bij ons bestellen.

#### Bijzondere raadgevingen

- ▶ Zaponlack 10026 kan met Colorkonzentraten CK lazurend ingekleurd worden.
- ▶ Let op: product mag niet in de riolering geloosd worden.

### Abpolierwasser S 68



#### Productomschrijving

Waterige, siliconenhoudende vloeistof voor de afsluitende behandeling in de polijst- en poetsbehandeling. Verleent het oppervlak waterafstotende eigenschappen en een bijzondere gladheid.

#### Toepassingsgebied

Abpolierwasser S 68 wordt voor het verwijderen van politoeren op hoogglansoppervlakken en voor het reinigen van gelakte oppervlakken ingezet.

#### Ondergrond

Alle gelakte oppervlakken.

#### Verwerking

Een pluivrije lap (prop) met Abpolierwasser S 68 goed bevochtigen en met lichte druk in draaiende beweging het lakoppervlak afwrijven.

#### Productgegevens

Verpakkingseenheid	1 l, 5 l
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 1 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website [www.zweihorn.com](http://www.zweihorn.com) of bij ons bestellen.

#### Bijzondere raadgevingen

- ▶ Abpolierwasser S 68 is gevoelig voor vorst. Niet onder 5 °C opslaan en vervoeren.
- ▶ Product is siliconenhoudend.
- ▶ Let op: product mag niet in de riolering geloosd worden.