

## Strukturpulver grob STP-G, fein STP-F Verzögerer VZ

### Strukturpulver grob STP-G, fein STP-F

#### Productomschrijving

Grof, fijn wit uitzierend poeder voor het maken van gestructureerde (opgeruwde) oppervlakken.

#### Toepassingsgebied

Strukturpulver grob (of fein) kan in alle afwerklakken ingezet worden. Eveneens mogelijk is de directe toevoeging in kleurlak Wigranit® Novacolor WNC/kleur. Na toevoeging van de structuurpoeder wordt een lakoppervlak duidelijk ruwer, extreem krasvast en resistent. Door het inzetten van Strukturpulver grob (of fein) neemt de glansgraad af overeenkomend met de toevoeghoeveelheid van de poeder.

#### Verwerking

Strukturpulver grob (of fein) kan probleemloos met de hand of met een roerwerk doorgeroerd worden. Toevoeghoeveelheid: max. 5 %. Bij gebruik in oplosmiddelhoudende blankelakken bevelen wij aan de benodigde structuurpoeder eerst met oplosmiddel aan te maken. Aansluitend kan de lak worden toegevoegd. Daardoor wordt het klonteren van de structuurpoeder voorkomen. Bij gebruik in waterlakke Strukturpulver STP-G of -F eerst met een kleine hoeveelheid lak aanmaken en aansluitend de rest van de lak toevoegen en mengen, om klontjes te voorkomen.

Productgegevens	
Korrelgrootte Strukturpulver fein STP-F	40 µm
Korrelgrootte Strukturpulver grob STP-G	80 µm
Verpakkingseenheid	1 kg
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	onbegrenst

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website [www.zweihorn.com](http://www.zweihorn.com) of bij ons bestellen.

#### Bijzondere raadgevingen

- ▶ Het gebruik van Strukturpulver grob/fein in kleurlakken kan tot kleine kleurafwijkingen leiden.
- ▶ Product tot maximaal 30 °C droog opslaan, is warmtegevoelig.

### Verzögerer VZ

#### Productomschrijving

Verzögerer VZ is een oplosmiddelmengsel voor het vertragen van de droging.

#### Toepassingsgebied

Verzögerer VZ wordt gebruikt, om blaasvorming, vloeiverstoringen (spannen van oppervlak) of een wit aanlopen (grauwsluier) van het lakoppervlak te voorkomen. Verzögerer VZ kan universeel worden ingezet in alle oplosmiddelhoudende blanke- en kleurlakken en ook in beitsen.

#### Verwerking

Aanbevolen toevoeghoeveelheid naar behoefte 1-5 %.

Productgegevens	
Verpakkingseenheid	1 l
Houdbaarheid in afgesloten originele verpakking	ca. 2 jaar

Meer informatie vindt u op de bladen met veiligheidsgegevens volgens 91/155/EWG. Deze kunt u opvragen op ons website [www.zweihorn.com](http://www.zweihorn.com) of bij ons bestellen.